

SOUDACLEAR – Impregnant siliconic

Date tehnice:

Baza	Emulsii de silani si alkil-alcoxisiloxani
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Uscare fizica
Densitate	Cca. 1 g/ml
Consum(*)	0,2-1,0 l/m ² in functie de gradul de porozitate al suportului
Temperatura de aplicare	5°C → 30°C

Descriere

Impregnant hidroizolant siliconic, emulsie gata de lucru,
Fara solventi, pentru etanseizarea zidariei la exterior.

Caracteristici

- Ideala pentru toate suporturile poroase
- Fara solventi
- Impermeabila insa permite peretilor sa respire
- Foarte buna rezistenta la alcalini
- Nu pateaza suprafetele in cazul renovarii ulterioare
- Transparent dupa uscare, invizibil
- Previne deteriorarea fatadelor datorita umezelii
- permanente din pereti

Aplicatii

Protectia impermeabila a tuturor materialelor de constructii.

Ambalaj

Culoare: alb in stare lichida, transparent dupa uscare

Ambalaj: Bidon 1 L, 5 L, 25 L

Depozitare

12 luni in ambalajul original inchis, in locuri uscate la o temperatura cuprinsa intre +5 si +25°C.

Suprafete

Tipuri: orice suprafata poroasa

Stare: curate, uscate, fara urme de praf și grăsimi

Tratament prealabil: Astupati orice neregularitate a zidului cu mortar de reparatii sau cu un mastic corespunzator
Este recomandabil un test prealabil de aderenta pe orice suprafata.

Mod de utilizare

Metoda de aplicare: Protejati ferestrele si tamplaria.

Aplicati produsul cu o pensula sau prin pulverizare.

Intotdeauna aplicati de jos in sus. In cazul aplicarii

multistrat nu asteptati uscarea primului strat inaintea aplicarii

celui de-al doilea strat (aplicarea umed pe umed va

imbunatati penetrarea suprafetelor.

Curatare: Cu apa imediat dupa aplicare.

Reparare: cu acelasi produs.

Masuri de igiena:

Aplicati masuri de igiena uzuale. Purtati manusi si ochelari de protectie.