Fisa tehnica

Acryrub

Descrierea produsului

Acryrub este un kit de pictor all-in-one pentru uz interior și exterior. Acryrub este un etanșant plasto-elastic monocomponent, rapid vopsibil, pe bază de dispersie acrilică. Datorită compoziției sale unice, minimizează riscul de crăpare, chiar și în cazul vopselelor foarte încărcate și cu acoperire mare.

Proprietăți

- Ușor de aplicat
- Menține culoarea și devine impermeabil după întărire.
- Fără crăpături.
- Poate fi vopsit cu sisteme pe bază de apă.
- Aderență foarte bună pe multe suprafețe poroase și aluminiu.

Aplicații

- Etanșarea îmbinărilor cu o mișcare maximă de ⩽12,5%.
- Îmbinări de conectare în industria construcțiilor
- Îmbinări pe glafuri, între plinte și pereți, între zidărie, ...

Date tehnice

Bază	Dispersie acrilică
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Formarea peliculei	ca. 20 minute
Densitate	ca. 1.65 g/ml
Distorsiuni maxime admise	± 12.5 %
Contracție după întărire	< 25%
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C
Rezistență la temperatură	-20°C → +80°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
  Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
  Suprafețele foarte poroase trebuie amorsate cu Acryrub diluat (1 parte Acryrub + 2 părți apă).
- Tipuri de substrat
  Acryrub are o aderență bună la următoarele substraturi: toate substraturile poroase obișnuite din construcții. Acryrub nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru substraturi bituminoase, sticlă, PE, PP, PTFE (teflon®). Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
  Nu aplicați atunci când ploaia sau înghețul sunt iminente în timpul procesului de întărire.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro

Acryrub

- Instrumente de aplicare
  Aplicați Acryrub cu un pistol de extrudat manual sau pneumatic.
- Metoda de curățare
  Înainte de întărire, Acryrub poate fi îndepărtat cu apă de pe substraturi și unelte. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de finisare
  Finisați cu o spatulă sau cuțit de chit.
- Metoda de reparare
  Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.
Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: Cel puțin 12 luni în ambalaj original, nedesfăcut, depozitat într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Standarde și certificate

- Etichetă EC1 Plus%] emisii foarte scăzute

Dimensiunile îmbinării

- Lățimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
  Lățimea maximă pentru îmbinări: 20 mm
  Adâncimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
  Recomandare pentru lucrări de etanșare: lățimea îmbinării = adâncimea îmbinării
- Folosiți o tijă de umplere PE înainte de aplicarea etanșantului în îmbinările mari pentru a evita aderența în 3 puncte.

Remarci

- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă.
- Poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor.
- Vopseaua trebuie să fie suficient de elastică pentru a permite aplicarea pe un etanșant plasto-elastic.
- Având în vedere marea diversitate de vopsele disponibile, recomandăm efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare.
- În ambalaj, rezistență temporară la îngheț până la -18°C.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro