



Soudaduct

Descrierea produsului

Soudaduct este un material de etanșare HVAC de înaltă calitate, plasto-elastic, fără solvenți, pentru toate tipurile de conducte metalice.

Proprietăți

- Ușor de aplicat
- Fără solvenți.
- Fără miros.
- Menține culoarea și devine impermeabil după întărire.
- Aderență excelentă pe aluminiu.
- Aderență bună pe aluminiu anodizat.

Aplicații

- Etanșarea îmbinărilor cu o mișcare maximă de $\leq 12,5\%$.
- Etanșarea îmbinărilor, cusăturilor și suprapunerilor în sistemele HVAC
- Poate fi utilizat pentru a îndeplini cerințele DW144.



Date tehnice

Bază	Dispersie acrilică
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Formarea peliculei	ca. 20 minute
Densitate	ca. 1.70 g/ml
Distorsiuni maxime admise	$\pm 12\%$
Contrație după întărire	ca. 15%
Temperatura de aplicare	$+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C}$
Rezistență la temperatură	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +80^{\circ}\text{C}$

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Tipuri de substrat
Soudaduct are o aderență bună la următoarele substraturi: toate tipurile de materiale pentru conducte. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Aplicați Soudaduct cu o perie, un pistol de mână sau un pistol pneumatic. Finisați cu o spatulă sau un șpaclu. Întindeți o peliculă cu o grosime de minim 20 mm cu o pensulă sau calafatați îmbinările. Sigilați toate îmbinările, conexiunile și pătrunderile conductelor pentru a asigura un sistem etanș. Nu aplicați atunci când ploia sau înghețul sunt iminente în timpul procesului de întărire.

Soudaduct

- Metoda de curățare
Înainte de întărire, Soudaduct poate fi îndepărtat cu apă de pe substraturi și unelte. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, Protejați împotriva înghețului.

Dimensiunile îmbinării

- Lățimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
Lățimea maximă pentru îmbinări: 20 mm
Adâncimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
Recomandare pentru lucrări de etanșare: lățimea îmbinării = adâncimea îmbinării

Remarci

- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă.
- Poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor.
- Vopseaua trebuie să fie suficient de elastică pentru a permite aplicarea pe un etanșant plasto-elastic.
- Având în vedere marea diversitate de vopsele disponibile, recomandăm efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare.
- Înainte de testarea la presiune, permiteți Soudaduct să se întărească timp de 12 - 24 ore, în funcție de temperatură, umiditate și grosimea aplicației.
- Nu aplicați în exterior.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.