

MS-20PLUS

Descrierea produsului

MS-20PLUS este un adeziv universal pentru parchet, foarte elastic, fără solvenți și apă. Potrivit pentru lipirea parchetului din lemn prelucrat și masiv, cu canelură și limbă, pe substraturi de interior potrivite.

Proprietăți

- Flexibil.
- Emisii foarte scăzute, certificat EC1+
- Gata de utilizare.
- Fără solvenți.
- Fără izocianati.
- Nu conține apă.
- Ușor de prelucrat.
- Potrivit pentru încălzire în pardoseală.
- Adeziv elastic conform ISO17178.



Aplicații


- MS-20PLUS este un adeziv pentru parchet potrivit pentru lipirea parchetului prelucrat și solid cu dinți și caneluri.
- Parchet solid cu o lățime maximă de 160 mm și o grosime minimă de 14 mm
- Parchet prelucrat cu o lățime maximă de 240 mm și o grosime minimă de 14 mm

Date tehnice

Bază	Polimer SMX terminat cu silan	
Consistență	Pastă	
Sistem de întărire	Întărire chimică	
Densitate	ca. 1,73 g/ml	
Timp de lucru deschis	25 - 30 minute	
Poate fi încărcat după	Cel puțin 8 ore	
Consum	În funcție de suprafață și mistrie Mistrie B3: 750 - 1000 g/m² Mistrie B11: 1000 - 1400 g/m²	
Rezistența la forfecare	ISO 17178	Cel puțin 1,00 N/mm²
Coeficient de zveltețe	Parchet masiv: până la 11,4 Parchet multistrat: până la 17,1	
Temperatura de aplicare	15°C - 25°C	
Rezistență la temperatură	-40°C → +90°C	
Vopsibil după	Cel puțin 24 ore	
Șlefuit după	Cel puțin 24 ore	
Reglabil până la	25 - 30 minute	

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.





MS-20PLUS

Substraturi

■ Starea substratului

MS-20PLUS trebuie aplicat pe o suprafață plană, rigidă, curată, permanent uscată, fără praf și grăsime, care nu conține piese libere, vopsea, ceară, ulei sau alți contaminanți. Nereguli, cum ar fi nivelarea betonului rămas, adezivi vechi pot afecta negativ aderența. Acestea trebuie, de preferință, îndepărtate mecanic, de exemplu prin șlefuire sau sablare. Părțile suprafețelor de beton care nu sunt suficient de rezistente trebuie îndepărtate de preferință.

■ Pregătirea substratului

Înainte de instalarea parchetului, substratul trebuie verificat pentru a se asigura că este adecvat. Verificați conținutul de umiditate pe întreaga grosime a substratului cu un higrometru electric sau din carbură. Rețineți că un higrometru electric oferă doar valori orientative. Conținutul de umiditate trebuie să corespundă recomandării producătorului pardoselii (în general max. 2% pentru substraturile de nisip ciment și max. 0,5% pentru anhidrită, măsurat cu un higrometru din carbură). Pentru substraturile cu încălzire prin pardoseală, valorile sunt de resp. max, 5% și 0,3%). Suprafețele netede, cum ar fi anhidrita, trebuie aspre, iar dacă este necesar stratul superior trebuie îndepărtat.

■ Tipuri de substrat

Substraturi poroase, cum ar fi betonul și lemnul. Pardoselile din parchet trebuie acclimatizate timp de câteva zile în zona unde urmează să fie instalate. Lăsați parchetul în ambalajul său original până la instalare pentru a evita deformarea. Verificați înainte de instalare dacă conținutul de umiditate al lemnului este conform recomandărilor furnizorului, (în general 9% +/- 2%). Dacă umiditatea lemnului este mai mare de 11%, instalarea nu este recomandată. Lăsați un spațiu de 1 până la 1,5 cm în jurul perimetrului parchetului instalat, inclusiv orice coloane sau structuri care penetrează pardoseala. Recomandăm un test preliminar de aderență pe orice substrat.

Metoda de aplicare

■ Metoda de aplicare

MS-20PLUS trebuie acclimatizat la temperatura camerei înainte de instalare. Aplicați adezivul cu ajutorul mistriei crestate Soudal B11 pe suprafață. Nu aplicați mai mult pe suprafață decât poate fi acoperit cu parchet în 25 - 30 minute. Glisați parchetul pe stratul adeziv și atingeți sau tamponați cu un ciocan de cauciuc. Este necesară o acoperire de contact de minim 80% pentru a asigura aderența parchetului. Dacă este necesar, încălcați parchetul cu greutate. Așteptați Cel puțin 24 ore înainte de a șlefui și termina parchetul.

■ Metoda de curățare

MS-20PLUS poate fi curățat înainte de întărire de pe unelte și materiale cu Soudal Spray Curățător de adezivi, Soudal Șervețele Swipex sau cu white spirit. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: Găleată: 9 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C., Pungă de aluminiu în cutie de carton / găleată: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Remarci

- Temperatura minimă a substratului ar trebui să fie de cel puțin 15°C.
- Nu aplicați adezivul atunci când umiditatea relativă este peste 75%.
- Nu instalați niciodată pardoseli pe un substrat care conține prea multă umezeală sau pe substraturi cu o valoare a umidității mai mare decât cea recomandată de furnizorul de lemn.
- Nu instalați lemn care este prea uscat (<7% umiditate). Poate să se extindă la o umiditate mai ridicată și să cauzeze daune.
- Nu instalați dacă pereții și tavanele zonei nu sunt uscate (de exemplu, după tencuială sau vopsire etc.).
- MS-20PLUS nu trebuie diluat.

MS-20PLUS

- Nu aplicați niciodată pe un substrat care nu este protejat împotriva umezelii ascendente. Dacă este necesar, aplicați un etanșant împotriva umezelii, cum ar fi Soudal EPR-31P Epoxy seal.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.