

ADEZIV/IZOLANT PENTRU LIPIREA/IZOLAREA TABLEI ZINCATE COLOZINC

Date tehnice :

Baza	MS Polymer®
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Umiditatea atmosferica
Timp de formare pelicula	10 minute (20°C/65% R.H.)
Duritate (DIN 53505)	45±5 Shore A
Contractare	Fara
Densitate (DIN 53479)	1,67 g/ml
Revenirea elastica (ISO 7389)	> 75%
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Deformatia maximala	20%
Modul de elasticitate (DIN 53504)	1 N/mm ²
Tensiune maxima (DIN 53504)	2 N/mm ²
Alungirea la rupere (DIN 53504)	500%

Descriere : Colozinc este un mastic adeziv pe baza de MS Polymer® destinat lipirii zincului pe zinc, cat si a marii majoritati a materialelor de constructii. Poate fi utilizat si ca izolant pentru acoperisuri.

Caracteristici : Excelenta aderenta pe marea majoritate a suprafetelor (chiar umede), se poate vopsi, complet neutru din punct de vedere chimic, culoare gri-zinc. Rezistent la apa si razele ultraviolete.

Aplicatii :

- Lipirea tablei zincate pe tabla zincata
- Etansarea materialelor zincate
- Rosturi de racordare sau dilatatie la acoperisuri

Ambalaj : Culoare gri-zinc ; cartuse 290 ml.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C.

Suprafete:

Tip: orice material uzual de constructii.

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi.

Tratament prealabil: doar pentru suprafetele foarte poroase aplicati Primer 150 in prealabil. Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +1°C....+30°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :

Colozinc se poate vopsi insa recomandam un test prealabil de compatibilitate intre adeziv si vopsea. Timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini poate fi marit.