

CALOFER (MASTIC IZOLANT PENTRU TEMPERATURI INALTE)

Date tehnice :

Baza	Silicat de sodiu
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare fizica
Contractii	Fara
Greutate specifica (DIN 53479)	1,80 g/ml
Rezistenta termica	+1500°C

Descriere : Calofer este un mastic de inalta calitate care in stare uscata formeaza o pelicula tare rezistenta la temperaturi de pana la +1500°C

Caracteristici :

- gata de lucru
- usor de aplicat
- nu se faramiteaza , nu crapa dupa intarire
- rezistenta termica +1500°C
- fara azbest

Aplicatii :

- izolarea rosturilor si a gaurilor in locuri cu temperaturi foarte inalte
- instalarea sistemelor de incalzire, sobelor, furnalelor, etc.

Ambalaj : Cartuse 280 ml. Culoare : negru.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : beton, metal, caramizi.

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete : umezirea usoara a suprafetelor imbunatateste aderenta.
Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon, spatula, mistrie.

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C

Curatare : cu apa

Reparare : cu calofer

Dimensiunea imbinarii :

Latime minimala : 5 mm

Latime maximala : 20 mm



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :

Incalzirea usoara a sistemului de incalzire timp de 12 ore dupa aplicare previne formarea bulelor de aer si imbunatateste structura.

Nu se aplica la sisteme supuse constant imersiunii in apa.