

SILICON SANITAR NEUTRU**Date tehnice :**

Baza	Polisiloxan
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Formare pelicula	Cca 5 min (20°C/65% umiditate)
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,03 g/ml(transp) 1,25 g/ml (alb)
Rezistenta termica	-60°C....+180°C
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,38 N/mm ²
Tensiune maximala (DIN 53504)	1,6 N/mm ²
Elongatia la rupere (DIN 53504)	800 %

Descriere : Siliconul sanitar neutru este un silicon neutru tratat antifungic.

Caracteristici :

- Izolant neutru special conceput pentru aplicare pe suprafetele acrilice din bai si bucatarii – nu ataca suprafetele acrilice comparativ cu izolantii acetici
- isi pastreaza culoarea, rezistent la ultraviolete
- excelenta aderenta chiar si pe materiale acrilice (sintetice)
- foarte buna aderenta pe sticla, email, ceramica, PVC,....

Aplicatii :

- rosturi de finisare sau racordare in locuri foarte umede (bai, cabine de dus, lavoare, bucatarii)
- rosturi in camerele de frig, guri de ventilatie

Ambalaj : Cartuse 300 ml. Culori : transparent,alb.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : toate materialele de constructii uzuale.

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete : aplicati Primer 150 pentru suprafete poroase – fara primer pe suprafete neporoase.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +1°C....+30°C

Curatare : cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Finisare : solutie de apa cu sapun

Reparare : cu silicon sanitar neutru



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Dimensiunea imbinarii :

Latime minimala : 5 mm

Latime maximala : 30 mm

Adancimea minimala : 5 mm

Recomandare : latimea = 2 x adancimea

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii :

Produs neutru din punct de vedere chimic (Ph =7). Pentru aplicatiile pe marmura sau piatra naturala recomandam utilizarea Siliconului pentru Piatra Naturala.