

Cement Repair Express

Revizuire: 16/07/2019

Pag 1 din 2

Baza	Dispersii acrilice
Consistenta	Pasta
Sistem uscare	Uscare fizica
Formare pelicula* (23°C/50% R.H.)	Cca. 30 min
Densitate	Cca. 1,67 g/ml
Rezistenta termica**	-20 °C → 80 °C
Temperatura aplicare	5 °C → 30 °C
Contractare	Fara contractare

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi. ** Această informație se referă la un produs complet uscat.

Descriere produs

Mastic de inalta calitate cu structura granulata pentru umplerea si repararea fara contractare a crapaturilor si rosturilor din beton.

Proprietati

- Foarte buna aderenta la majoritatea materialelor minerale de la aplicatiile la interior si exterior.
- Uscare foarte rapida
- Fara contractare

Aplicatii

- Repararea golurilor si crapaturilor din beton si ciment
- Repararea rosturilor dintre caramizi
 - Repararea scarilor din ciment

Ambalaj

Culoare: gri ciment Amlalaj:
280 ml cartus

Termen garantie

Cel putin 12 luni in ambalajul original depozitat in locuri reci si uscate la temperaturi intre +5 °C si +25 °C. Protejat impotriva inghetului.

Substraturi

Substraturi: toate suprafetele comune poroase in constructii si renovari mai putin bitum, sticla, metal, PE, PTFE

si PP.

Natura:suprafetele trebuie sa fie curate,uscate si fara urme de praf.

Pregatire suprafete: Cele foarte poroase trebuie amorsate cu acelasi produs diluat (1 parte Cement Repair Express + 2 parti apa). Recomandam un test preliminar de aderenta pe fiecare suprafata.

Dimensiuni rosturi

Rosturi statice pana la 5 cm.

Metoda aplicare

Metoda aplicare: Indepartati orice surplus inaintea aplicarii Cement Repair Express. Aplicati cu un pistol de silicon ori cu o spatula in rosturi sau crapaturi. Finisati cu apa si sapun cu o spatula.Pentru crapaturi mari, rosturi statice sau goluri de tije filetate aplicati produsul in doua straturi. In functie de porozitatea substratului aplicati al doilea strat dupa cca. 30 min.

Curatare: Inainte de uscare, Cement Repair Express poate fi indepartat cu apa de pe substraturi si unelte.

Finisare: cu o spatula sau cu un spaclu umed .Reparare: Cu acelasi produs.

Masuri de protectia muncii

Luati masuri normale de igiena muncii. Consultati eticheta pentru mai multe informatii.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.



Cement Repair Express

Revizuire: 16/07/2019

Pag 2 din 2

Observatii

- Nu utilizati in aplicatii supuse la imersii continue .
- Nu este potrivit pentru rosturi de dilata-tie si expansiune.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.