

T-REX ADEZIV TRANSPARENT

Date tehnice :

Baza	Polimeri acrilici
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare fizica
Greutate specifica	Cca 1,05 g/cm ³
Rezistenta termica	-20°C pana la +70°C
Timp de lucru	15 minute
Forta de lipire initiala	Cel putin 125 kg/m ²
Forta de lipire finala lemn-lemn	Cca 22 kg/cm ²
Forta de lipire finala lemn-aluminiu	Cca 16 kg/cm ²
Forta de lipire finala lemn-PVC	Cca 12 kg/cm ²
Temperatura de aplicare	+5°C pana la +30°C

- Valorile depind de conditiile de mediu cum ar fi temperatura, umiditatea, substratul etc.

Descriere : Adeziv montaj universal transparent pentru fixarea materialelor poroase. Ramforsat cu fibre, aderență inițială 125 kg/m². Ecologic, , fără solvenți,, poate fi vopsit inclusiv cu vopseluri pe bază de apă, acoperă foarte bine suprafețele inegale, excelentă aderență pe suprafețe poroase.

Caracteristici:

- Ramforsat cu fibre
- Culoare albă la extrudare, transparent după uscare
- Putere de lipire inițială înaltă 125kg/m² (lipire pe toată suprafața)
- Etichetare EC-1R Plus : valori de emisii foarte mici
- Fără solvenți
- Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale
- Aplicare direct doar pe un substrat
- Excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, cu aplicare la interior și exterior

Aplicatii :

- Excelent pentru lipirea directa a majoritatii materialelor de constructii cum ar fi lemn, plastic, caramida, piatra, placi ceramice, metal pe suprafete poroase cum ar fi beton, gips, MDF, OSB, paneluri din lemn, placaj, etc.
- Excelent pentru lipirea elementelor decorative, paneluri din gips, paneluri din placaj, pe suprafete orizontale si verticale sau pe tavane.

Ambalaj : Alb la aplicare, transparent dupa uscare. Ambalaj : cartus 310 g.

Suporturi :

Natura : orice suporturi cu exceptia PE, PP si suprafete bituminoase. Cel putin una dintre suprafete trebuie sa fie poroasa, altfel timp de uscare va fi marit semnificativ.

Stare : uscate, curate, fara urme de praf sau grasimi.

Recomandam un test de compatibilitate preliminar.

Instructiuni de folosire :

Aplicare : Aplicati adezivul cu ajutorul unui pistol de silicon in puncte sau cordoane. Presati suprafetele imediat si bateti cu un ciocan de cauciuc. Un dispozitiv de presare ar putea fi necesar. Obiectele lipite pot fi puse sub sarcina dupa 24-48 ore

Temperatura de aplicare : +5°C....+25°C



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
SOS BUCURESTI TARGOVISTE 697C,
Comuna Crevedia JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Curatare : cu apa imediat dupa aplicare, mecanic dupa uscare.

Reparare : cu acelasi produs.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru informatii suplimentare

Observatii :

- la lipire, presarea va influenta forta de lipire initiala si finala. Durata de presare este mai putin importanta
- nu folositi la aplicatii supuse la imersiune continua.