

T-REX ADEZIV PRIZA IMEDIATA

Date tehnice :

Baza	Polimeri acrilici
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare fizica
Greutate specifica	Cca 1,30 g/cm ³
Rezistenta termica	-20°C pana la +70°C
Timp de lucru	15 minute
Fora de lipire initiala	Cel putin 300 kg/m ²
Fora de lipire finala lemn-lemn	Cca 22 kg/cm ²
Fora de lipire finala lemn-aluminiu	Cca 16 kg/cm ²
Fora de lipire finala lemn-PVC	Cca 12 kg/cm ²
Temperatura de aplicare	+5°C pana la +30°C

- Valorile depind de conditiile de mediu cum ar fi temperatura, umiditatea, substratul etc.

Descriere : Adeziv montaj cu priză imediată, pentru lipirea obiectelor grele la interior și exterior. Forța de lipire inițială 300 kg/m². Lipiri universale, ramforsat cu fibre, aplicabil pe suprafețe poroase. Ecologic, fără solvenți, acoperă foarte bine suprafețele inegale, excelentă aderență pe suprafețe poroase.

Caracteristici:

- Ramforsat cu fibre
- Putere de lipire inițială înaltă 300kg/m²
- Etichetare EC-1R Plus : valori de emisii foarte mici
- Fără solvenți
- Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale
- Aplicare direct doar pe un substrat
- Excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, cu aplicare la interior și exterior

Aplicatii :

- Excelent pentru lipirea imediata si tare majoritatii materialelor de constructii cum ar fi lemn, plastic, caramida, piatra, placi ceramice, metal pe suprafețe poroase cum ar fi beton, gips, MDF, OSB, paneluri din lemn, placaj, etc.
- Excelent pentru lipirea elementelor decorative, paneluri din gips, paneluri din placaj, pe suprafețe orizontale si verticale sau pe tavane.

Ambalaj : Alb . Ambalaj : cartus 380g.

Suporturi :

Natura : orice suporturi cu exceptia PE, PP si suprafețe bituminoase. Cel puțin una dintre suprafețe trebuie sa fie poroasa, altfel timp de uscare va fi marit semnificativ.

Stare : uscate, curate, fara urme de praf sau grasimi.

Recomandam un test de compatibilitate preliminar.

Instructiuni de folosire :

Aplicare : Aplicati adezivul cu ajutorul unui pistol de silicon in puncte sau cordoane (la fiecare 15 cm). Aplicati adezivul pana la capetele sau colturile suprafețelor. Presati suprafețele imediat si bateti cu un ciocan de cauciuc. Un dispozitiv de presare ar putea fi necesar. Obiectele lipite pot fi puse sub sarcina dupa 24-48 ore

Temperatura de aplicare : +5°C....+25°C



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
SOS BUCURESTI TARGOVISTE 697C,
Comuna Crevedia JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Curatare : cu apa imediat dupa aplicare, mecanic dupa uscare.

Reparare : cu acelasi produs.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru informatii suplimentare

Observatii :

- la lipire, presarea va influenta forta de lipire initiala si finala. Durata de presare este mai putin importanta
- nu folositi la aplicatii supuse la imersiune continua.